

Spécifications techniques

N° certificat QB UPEC	QB 30	353-012.1_00/23	353-011.1_00/23
Classement UPEC	pose collée	U3 P3 E2/3 C2	U4 P3 E2/3 C2
Type de pose		collée	collée

Classement feu (pose collée)	EN 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S1	*(1)
Glissance	EN 13893	DS	DS	
Résistance au glissement	EN 16165 Annex B	R10	R10	
Résistance électrique	EN 1081	1,4 x 10 ⁸ Ohm	114 x 10 ⁸ Ohm	
Conductivité thermique	ISO 8302 (1991)	0,157 W/(m.K) Approprié au chauffage par le sol		
Isolation thermique	EN 12667:2001-01	0,014 m². K/W	0,014 m². K/W	
Accumulation de charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2kV (antistatique)	≤ 2kV (antistatique)	
Le produit répond aux exigences de la norme NF	EN 10582			

Classe d'usage	EN ISO 10874	33 - 42	34 - 43
Epaisseur totale	EN ISO 24346	2,15 mm	2,15 mm
Couche d'usure	EN ISO 24340	0,63 mm	0,70 mm
Masse surfacique totale	EN ISO 23997	ca. 2515 g/m²	ca. 2515 g/m²
Largeur	EN ISO 24341	2-4 m	2-4 m
Longueur standard	EN ISO 24341	ca. 25 m	ca. 25 m
Poids total / rouleau		ca. 126 - 252 kg	ca. 126 - 252 kg
Taux de liant dans la couche d'usure	EN ISO 10582	Type I	Type I
Groupe d'abrasion	EN 660.2	T	T
Protection de surface		Hyperguard+	Hyperguard+
Traitement fong-bactériostatique	ISO846-A - ISO22196	Sanitec	Sanitec
Efficacité acoustique	EN ISO 717-2	ΔLw 7 dB	ΔLw 7 dB *(2)
Poinçonnement statique rémanent Valeur moyenne mesurée	EN ISO 24343-1	norme ≤ 0,10 mm ca. 0,05 mm	norme ≤ 0,10 mm ca. 0,05 mm
Résistance à la chaise à roulettes	EN ISO 4918	Pas de désordre	Pas de désordre
Type de chaise à roulettes	EN 12529	Type W	Type W
Résistance au pied de meuble	EN ISO 16581	Pas de désordre	Pas de désordre
Incurvation	EN ISO 23999	norme < 8 mm valeur mesurée: 1,7 mm	norme < 8 mm valeur mesurée: 1,7 mm
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	0,03% (norme ≤ 0,40%)	0,03% (norme ≤ 0,40%)
Qualité de l'air intérieur	EN 16516	A+	A+
Résistance à la lumière	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Chauffage par le sol	EN 12524 /EN 12667	Adapté ≤ 27°C	Adapté ≤ 27°C
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Très bon	Très bon *(3)
Soudure à chaud		Cordons de soudure sur demande	Cordons de soudure sur demande
Soudure à froid	Invisiweld	Adapté	Adapté
Durée de la garantie		15 ans	15 ans

* (3) Détails disponibles sur demande.



Pour les productions
à partir de septembre
2024

