

RANGER


TECHNICAL SPECIFICATIONS

Heterogeneous PVC / Heterogeniczna wykładzina PVC	ISO 10582	
Level of use / Europejska klasyfikacja użytkowania	EN ISO 10874	34 - 43
Total thickness / Grubość całkowita	EN ISO 24346	2,00 mm
Wear layer / Grubość warstwy użytkowej	EN ISO 24340	0,80 mm
Wear layer PUR treatment / Zabezpieczenie powierzchni		PUR SHIELD
Embossing / Wygniatanie mechaniczne		Invertech
Total weight/m² / Ciężar	EN ISO 23997	2,80 kg/m ²
Width / Szerokość rulonu	EN ISO 24341	2 - 4 m
Standard Length / Standardowa długość rulonu	EN ISO 24341	ca. 25 m
Weight of standard roll / Standardowa waga rulonu		ca. 113 - 225 kg
Inflammability / Palność	EN 13501	Bfl-s1*
Slip resistance / Odporność na poślizg	EN 13893	DS
Slip restraint / Odporność na poślizg	DIN 51130	R10 - R11
Residual indentation / Wgniecenie resztkowe	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Curling / Zwijanie	EN ISO 23999	< 8 mm
Electrical resistance / Rezystancja elektryczna	EN ISO 1081	< 1,0 x 10 ⁹ Ω
Static electrical propensity / Napięcie elektrostatyczne	EN 1815	< 2,0 kV
Dimensional stability / Stabilność wymiarów	EN ISO 23999	norm < 0,4 %
Thermal conductivity / Przewodność cieplna	EN 12667	0,160 W/mK
Heat insulation / Rezystancja cieplna	EN ISO 12667	0,013 m ² K/W
Binder quantity in wear layer / Zawartość spoiwa w warstwie wierzchniej	EN ISO 10582	Type I
Abrasion group / Grupa ścieralności	ISO 660-2	T
Indoor air quality / Jakość powietrza		A+
Volatile organic compounds (VOC) / Emisja lotnych związków organicznych	EN 16516	0,76 mg/m ³
Acoustic insulation / Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych	EN ISO 717-2	9 dB
Castor chair resistance / Działanie krzesła na kółkach	EN ISO 4918	Pass
Castor type / Typ kółka	EN 4918	Type W
Light fastness / Odporność na światło	ISO 105-B02	≥ 6
Underfloor heating / Ogrzewanie podłogowe		≤ 27°C
Resistance to chemicals / Odporność chemiczna	EN ISO 26987	Very good • Bardzo dobra
Hot welding / Spawanie na gorąco		Available • Dostępne
Cold welding / Spawanie na zimno	Invisiweld	Suitable • Nadaje się
Warranty / Gwarancja		20 years • 20 lat

* Tested glued on concrete

The warranty covers manufacturing defects and premature wear in the event of normal use. Unilin Polska reserves the right to change or amend any written information without notice. Ensure the latest information is being consulted by referring to the website. We reserve all rights for technical improvements.

Gwarancja obejmuje wady produkcyjne i przedwczesne zużycie w przypadku normalnego użytkowania. Unilin Flooring Polska zastrzega sobie prawo do zmiany lub poprawiania wszelkich pisemnych informacji bez uprzedzenia. Aktualne informacje można znaleźć na stronie internetowej. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do ulepszeń technicznych.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentée en regard de l'étiquette par référence à une échelle de classe allant de A+ (les faibles émissions) à C (fortes émissions)

